

## TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

### Butler macht's! Betonkontakt (verarbeitungsfertig)

#### EINSATZBEREICH:

**Butler macht's! Betonkontakt** ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten nicht saugenden Betonflächen. Der Betonkontakt kann innen sowie außen (bitte Zusatzinformationen für den Außenbereich beachten) eingesetzt werden und verbessert die mechanische Haftung von Maschinengipsputz, Fertiggipsputz u.ä.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Butler macht's! Betonkontakt** verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

**Butler macht's! Betonkontakt** schafft griffige Untergründe, wirkt saugfähigkeitsregulierend, ist innen und außen einsetzbar, diffusionsoffen und alkalibeständig, lösemittel- und weichmacherfrei.

#### NENNWERTE:

#### Butler macht's! Betonkontakt

Materialbasis	Acryl-Kunstharzdispersion
Farbton	rot pigmentiert, matt
Verarbeitungstemperatur (°C)	nicht unter +5°C (Objekttemperatur)
Dichte (g/m <sup>3</sup> )	1,5
Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 0,20 – 0,35 kg/m <sup>2</sup> (verarbeitungsfertige Mischung)
Überarbeitung	in der Regel ca. 6-12 Stunden bei + 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur) Achtung: Betonkontakt muss durchgetrocknet sein!
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate
Lieferform (kg)	6 kg und 20 kg im Kunststoffeimer



## TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

### Butler macht's! Betonkontakt (verarbeitungsfertig)

#### NENNWERTE:

#### Butler macht's! Betonkontakt

Untergrund	muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein
VOC-Gehalt EU-Grenzwert (kat. h/wb): 30g/l VOC (2010) <b>Butler macht's! Betonkontakt:</b>	<1g/l VOC

#### VERARBEITUNG:

#### Butler macht's! Betonkontakt

**Butler macht's! Betonkontakt** unverdünnt verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste, Noppen- oder Lammfellroller. Von Zeit zu Zeit aufrühren. **Butler macht's! Betonkontakt** trocknet schnell an.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

#### KRITISCHE UNTERGRÜNDE AUSSENBEREICH:

**Butler macht's! Betonkontakt** mit 20% (Gewichtsteile!) Portlandzement vermischen. Auftrag wie oben! Bevor genutzt wird, muss der **Butler macht's! Betonkontakt** getrocknet sein.

Die Arbeitsbedingungen und Anwendungsgebiete am Bau sind sehr unterschiedlich. Eine Haftung kann daher nur für die Qualität der Produkte, nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Änderungen der technischen Werte, der Abbildungen und Texte sowie auch Irrtümer behalten wir uns vor. Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.

*The working conditions and fields of application within the construction business vary. Therefore liability shall only apply on the product quality however not on the successful processing. Product information will be continuously updated. Modifications of technical details, pictures and texts as well as errors are reserved. New versions will replace older versions.*

Stand: 03/2018

