TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht´s! ProDicht Flex

Leistungsstarker Kleber für den luftdichten Anschluss auf verputztem Mauerwerk. Geeignet für die Verklebung im Nass- und Trockenverfahren. Emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE. Auf Dauer elastisch, selbstklebend und alterungsbeständig.

Anwendung:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und dauerhafte Spannungen müssen verhindert werden.

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Für die Verwendung im Nassverfahren ein Raupe von 8mm auf den Untergrund auftragen | die zuvor gesicherte Dampfbremse lösen | Dampfbremse auf Raupe andrücken und gleichzeitig eine Entlastungsschlaufe formen | Raupe nicht flach drücken | die Reststärke der Raupe sollte 4mm betragen.

Für die Verwendung im Trockenverfahren eine Raupe von 8 mm auf den Untergrund auftragen | 1 - 3 Tage trocknen lassen | Dampfbremse auf Raupe andrücken und gleichzeitig eine Entlastungsschlaufe formen | Dampfbremse kräftig andrücken.

Außenanwendung wie oben, jedoch nur im abgedeckten Zustand.

Technische Daten:

Haftklebstoff	Spezialklebstoff
Charakter	Dauerelastisch
Verarbeitungstemperatur	Ideale Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 80 °C
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei lagern; frostbeständig bis -20 °C (Transport)
System	Physikalische Trocknung
Dichte	1,15g/m^3
Eigenschaften	Permanent klebend

Stand: 06/2017

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de