

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Butler macht's! 1K Schacht- und Brunnenschaum

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

**Butler macht's! 1K Schacht- und Brunnenschaum B2** ist ein feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Montageschaum in B2-Qualität zur Verklebung von Schachtringen sowie Rohrelementen. Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandene Säuren und Bakterien. Unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und überstreichbar.

#### VORTEILE:

- Montage von Schachtringe
- Chemikalienbeständigkeit MPA-NRW
- Wasserdichtheit bis 5 m Wassersäule

#### ANWENDUNGSGEBIET:

Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen aus Beton mit Falzverbindungen oder Nut- und Feder-Verbindungen. Verbindung von Rohren aus Ton und Keramik bzw. Verrohrungen aus PVC.

#### ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

- Nicht geeignet für PE, PP, Silikon, PTFE, Fette.
- Nicht für Anwendungen unter Wasser geeignet.

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +35°C
Basis		Polyurethan
Aushärungszeit	Ø20; +20°C/50% rLF	90 min
Brandverhalten	DIN 4102-1	B2
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Ergiebigkeit / Ausbeute	750 ml	bis 4 Schachtringe mit ∅ 1m

#### VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei sein. Gipsbeton und Gasbeton mit PU-Primer vorbehandeln. Zur Beschleunigung der Aushärtung die Haftflächen leicht anfeuchten. Haftflächen sollen feucht, jedoch nicht nass oder vereist sein. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
2. Dose mindestens 30 x kräftig schütteln.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Butler macht's! 1K Schacht- und Brunnenschaum

3. Adapter auf die Dose schrauben.

4. Dose mit Ventil nach unten halten und durch Hebeldruck ausschäumen.

Schaum in mindestens 3 cm breiten Streifen auftragen. Brunnenringe innerhalb von 5-10 Minuten zusammenfügen. Danach die Ringe bis zur Aushärtung des Schaumes NICHT bewegen. Überschüssigen Schaum NICHT wegschneiden. Trinkwasserbrunnen erfordern eine geeignete Innenversiegelung.

#### Recycling:

Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR - Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 - 783 67 37. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung.

#### REINIGUNG:

Frischer Schaum kann direkt mit **Butler macht`s! Dosierschaumreiniger** entfernt werden.

#### FARBE:

beige

#### VERPACKUNG:

Dose 750 ml

#### HALTBARKEIT:

Die Haltbarkeit der Dosen beträgt 12 Monate. Lagerung der Dosen erfolgt aufrecht stehend, kühl und trocken.

#### ZERTIFIKAT:

B2 (DIN 4102-1)

A+ (Eurofins ISO 16000)

#### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht gesundheitsschädlich.

#### GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:

Butler macht`s! garantiert, dass die Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Stand 02/2020