

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 1K Perimeterschaumkleber B2

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Butler macht's! 1K Perimeterschaumkleber B2 ist ein feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in B2-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich. Gute Haftung auf Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen.

VORTEILE:

- Perimeterklebstoff
- Zur Verklebung von Polystyrol- und PU-Hartschaumplatten auf Bitumen
- Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über PU-Schaumpistole
- Für bis zu 13 m² Wandfläche
- Hohe Alterungsbeständigkeit

ANWENDUNGSGEBIET:

Als Klebstoff bei der Perimeterdämmung geeignet (normale Feuchte vorausgesetzt, nicht bei drückendem Wasser). Zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen. Bei fachgerechter Anwendung ausreichend für 13 m² Wandfläche.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +25°C
Basis		Polyurethan
Brandverhalten	DIN 4102-1	B2
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	0,030 W/m.K
Ergiebigkeit / Ausbeute	750 ml	bis 13 m ² Wandfläche

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei sein. Gut vorfeuchten, Umgebung abdecken. PU-Schaumreiniger bereithalten. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
2. Dose mindestens 30 x kräftig schütteln.
3. Pistole auf die Dose schrauben, nicht verkanten, Materialdurchsatz einstellen.
4. PU-Schaum durch Drücken des Pistolenabzuges ausbringen.

Der Klebstoff muss mit mindestens 3 durchgehenden Streifen pro Platte in Abstand von ca. 30 cm senkrecht auf die Außenwand aufgebracht werden. Die entstehenden Zwischen- und Anschlussfugen der Platten werden mit dem Klebstoff verfüllt um Erdreich fernzuhalten.



TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 1K Perimeterschaumkleber B2

Die unterste Platte sollte auf festem Untergrund stehen um ein späteres Abrutschen zu verhindern. Platten fixieren bis der Klebstoff abgebunden ist. 3 Wochen nach der Verklebung sollte durch Verfüllen mit Erde der notwendige Druck auf die Dämmplatten gebracht werden um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Leere Dosen sofort durch neue ersetzen. Bei kurzen Arbeitspausen die Dosen angeschraubt lassen und Pistole durch Eindrehen der Einstellschraube sichern. Angebrochene Dose mit aufgeschraubter Pistole lagern, Dose aufrecht stehend und gesicherter Pistole. Bei längeren Pausen die Pistole mit PU-Schaum-Reiniger spülen (niemals Wasser o.ä.).

Recycling:

Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR - Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 – 783 67 37. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung.

REINIGUNG:

Frischer Schaum kann direkt mit **Butler macht's! Dosierschaumreiniger** entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssige Schaum mit einem Messer entfernt werden.

FARBE:

beige

VERPACKUNG:

Dose 750 ml

HALTBARKEIT:

Die Haltbarkeit der Dosen beträgt 12 Monate. Lagerung der Dosen erfolgt aufrecht stehend, kühl und trocken.

ZERTIFIKAT:

B2 (DIN 4102-1)
A+ (Eurofins ISO 16000)

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht gesundheitsschädlich.

GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:

Butler macht's! garantiert, dass die Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Stand 02/2020

Seite 2 von 2