TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! Premium Montagekleber MS

Butler macht`s! Premium Montagekleber MS ist ein einkomponentiger hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung. Im Allgemeinen ist eine Fixierung der Klebeinheit nicht erforderlich. Nach dem Auftragen härtet das Produkt mit Luftfeuchtigkeit aus. Der Klebstoff ist geruchlos, neutral und frei von Silikon und Isocyanat.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Flexibler Klebstoff der auch ohne Primer verwendet werden, um Baugruppen aus Stein, Beton, Mauerwerk, Glas, Spiegel, glasierten Oberflächen, Porzellan, Epoxyd- und Polyesterplatten, HartPVC, Polyurethan, Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und lackiertes Holz und HPLPlatten zu verkleben.

EIGENSCHAFTEN:

- Besonders hohe Anfangshaftung
- Vielseitig anwendbar
- Hohe finale Zugfestigkeit
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren und bituminöse Untergründe
- Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung
- Nicht geeignet für Bewegungsfugen
- Nicht geeignet in Kombination mit Chlor(Pools)
- Farbe: weiß
- Kartusche: 290ml

VERARBEITUNG:

Die Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Der Klebstoff ist in vertikalen Strängen aufzutragen. Die Durchführung von Haftungs- und Verträglichkeitstests vor Arbeitsbeginn wird empfohlen.
1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Gewindekappe abschneiden und spezielle Düse mit V-Profil aufschrauben.
3. Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
4. Verklebung durch Auftragen vertikaler Raupen in Abstand von 30 cm.
5. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen.

Tragen Sie den Klebstoff in vertikalen Streifen mit einem Zwischenabstand von 10 bis 20 cm auf.
Bei schweren Platten wird die Verwendung von zweiseitigem Klebeband 3 mm dick wird empfohlen, um die Haftung während der ersten 24 Stunden zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffes richtig ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! Premium Montagekleber MS

HALTBARKEIT:

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

ZERTIFIKAT:

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Emicode EC1 Plus

ENTSORGUNG:

Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

TECHNISCHE DATEN:

E-Modul bei 100% Dehnung	N/mm^2	1,39 MPa
Auspressrate	g/min @∅2,5mm/6,3bar	20g/min
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Basis		Hybrid
Aushärtezeit	@23°C/50% RH	± 2-3 mm/24 Stunden
Dichte		1,57 g/ml
Bruchdehnung		335%
Standvermögen	ISO 7390	< 2 mm
Frostwiderstand während des Transports		bis -15°C

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! Premium Montagekleber MS

Shore-A Härte	DIN 53505	55 Shore A
Hautbildung	@23°C/55% RH	15 min
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Zugfestigkeit	N/mm^2	2,20 MPa

ÜBERSTREICHBARKEIT:
Butler macht`s! Premium Montagekleber ist nach der vollständigen Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.

REINIGUNG:
Nicht ausgehärtetes Material kann mit Butler macht´s! Reinigungstüchern entfernt werden. Hände können mit Handreiniger bzw. Wasser und Seife gesäubert werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:
Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden.
Sie sind auf Anfrage und über die Butler macht´s! Webseiten erhältlich.

GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:
Butler macht´s! garantiert, dass die Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

DISCLAIMER:
Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Erstellung.
Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/2021

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de