

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 1K Pistolenschaum Maxi

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Butler macht's! 1K Pistolenschaum Maxi ist ein feuchtigkeitshärtender, 1-Komponenten Polyurethan Pistolenschaum in B2-Qualität, der sich durch eine stark erhöhte Ausbeute auszeichnet.

VORTEILE:

- Hohe Ausbeute
- Exakt dosierbar
- · Ideal zur Schall- und Wärmedämmung

ANWENDUNGSBEREICHE:

Zum Montieren von Fenstern - Verfüllen von Hohlräumen (z.B. zwischen Rollladenkästen und Mauerwerk). Vermeidet Wärmebrücken, ideal zur Schalldämmung. Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen. Verfüllen von Rohrdurchbrüchen durch Decken und Wände. Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei der Sanitär- und Heizungsinstallation. Verkleben und Isolieren von Paneelen, gewellten Platten, Dachziegeln etc. Verschäumung von Elektroinstallationen, Antennendurchführungen und Rohre sowie Anschlüsse im Dachbereich. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall und vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart PVC.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG:

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren
- Nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz (z. B. Füllen) in Hohlräumen mit unzureichender Feuchtigkeit



TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 1K Pistolenschaum Maxi

TECHNISCHE DATEN:

	80-100 min
	Polyurethan
	B2
	15-20 kg/m³
FEICA TM1003	750 ml = 45-50 l
	± 70%
FEICA TM1014	8-12 min
	61 dB
FEICA TM1005	40-60 min
	-40°C bis +90°C
	+5°C bis +35°C
	30-35 mW/m.K
	FEICA TM1014

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei sein. Gut vorfeuchten, Umgebung abdecken. PU-Schaumreiniger bereithalten. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

Recycling:

Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR-Dosen Recycling per Faxauftrag unter der Faxnummer 0800 – 7836737. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung. Transport: PU-Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Empfohlene Verarbeitungs- und Dosentemperatur liegt bei mind. +15°C und max. +25°C. 1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 2. Dose mindestens 30x kräftig schütteln. 3. Pistole auf die Dose schrauben, nicht verkanten, Materialdurchsatz einstellen. 4. PU-Schaum durch drücken des Pistolenabzuges ausbringen. Hohlräume von unten her ausschäumen. Hohlräume / Größere Fugen über 3 cm sind in mehreren Schichten zu füllen. Die Wartezeit zwischen den Anwendungen beträgt 15-30 Minuten. Vor jedem Auftragen leicht mit Wasser besprühen. Leere Dosen sofort durch neue ersetzen. Bei kurzen Arbeitspausen die Dosen angeschraubt lassen und Pistole durch Eindrehen der Einstellschraube sichern. Angebrochene Dose mit aufgeschraubter Pistole lagern, Dose aufrecht stehend und gesicherter Pistole. Bei längeren Pausen die Pistole mit PU-Schaum-Reiniger spülen (niemals Wasser o.Ä.). Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten!

Seite 2 von 3



TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 1K Pistolenschaum Maxi

REINIGUNG:

Frischer Schaum kann direkt mit einem entsprechenden PU-Schaum Reiniger entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssiger Schaum mit einem Messer entfernt werden.

FARBE:

grau

VERPACKUNG:

Dose

HALTBARKEIT:

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

ZERTIFIKATE:

DIN 4102-1 Reaction to fire
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
DIN 18542 Air Permeability
FEICA member
A+ French VOC Regulation
Emicode EC1 Plus

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:

Butler macht's! garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Stand: 10/2020