

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

Werkgemischter, qualitätskonstanter Gips-Putztrockenmörtel DIN EN 13279 mit Leichtzuschlägen und Haftzusätzen für die Verarbeitung von Hand zur Herstellung von einlagigen, geglätteten Wand- und Deckenputzen auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG UND -VORTEILE

- Maximale Ergiebigkeit mit über 1.200 l/t Nassmörtel
- Herstellung von ebenen Bauteilflächen
- Raumklimaregulierend, nichtbrennbar, diffusionsoffen, geringe Wärmeleitfähigkeit
- Luftdichtheitsebene für die Gebäudehülle
- Gestaltung von Oberflächen
- Volumenkonstanter Putzfestkörper
- Mineralisch, VOC-frei
- Haftverstärkt für gefügedichte Putzgründe wie Beton oder Kalksandstein
- Einlagiges Putzen von 8 bis 25 mm Schichtdicke, Mehrdicken stellenweise bis 50 mm
- Hohe Standfestigkeit und gutes Füllvermögen
- Geschmeidiges Verarbeiten
- Geringes Mörtelgewicht
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Praxisgerechte Verarbeitungszeit von 100 Minuten

EINSATZGEBIETE

- Für Wände und Decken im Innenbereich
- Für Wände und Decken im Innenbereich, die zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser geringfügig beansprucht sind (z.B. häuslich genutzte Küchen und Bäder, Sanitärbereiche in Hotels)
- Für alle geeigneten bauüblichen Putzgründe
- Besonders für das Verputzen von schalungsrauen und glatten Betonflächen
- Universell für Neubau und Modernisierung

DETAILPLANUNG:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, formstabil, staub- und frostfrei sein. Er ist zu prüfen nach VOB Teil C DIN 18350 Abs. 3.1, VOB Teil B DIN 1961 § 4.3. Saugfähigkeit und Rauigkeit des Putzgrundes beeinflussen die Haftung des Putzes und erfordern ggf. eine Vorbehandlung. Eine Untergrundvorbehandlung ist daher zu prüfen. Konstruktive Verformungen und inhomogene Putzgründe (z.B. Mischmauerwerk) sind zu berücksichtigen und erfordern ggf. besondere Maßnahmen, z.B. eine Armierung des Putzes. Bewegungsfugen müssen übernommen werden. Mit Butler macht's! Haftputzgips Rot lassen sich Qualitätsstufen Q1-Q3-abgezogen oder Q2-Q4-geglättet realisieren (Q4 in Verbindung mit Superhaftspachtel).



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

Butler macht's! Haftputzgips Rot erfüllt die Anforderungen an Haftung und Festigkeit eines Putzes bei bauüblichen Anforderungen bereits in einlagiger Ausführung, bewährt sich aber auch in Putzsystemen als Unterputz mit dünnlagigen Oberputzen unterschiedlicher Mörtelgruppen DIN V 18550 Tab. 3.

PUTZAUSFÜHRUNG:

Die Luft- und Bauteiltemperatur darf vom Auftrag des Putzes bis zu seinem Erhärten nicht unter +5 °C liegen. Um Wasserentzug des frischen Putzes und damit verbundenen Festigkeitsverlusten vorzubeugen, sind bei hohen Temperaturen Maßnahmen zu treffen (z.B. Durchzug vermeiden, Putzflächen benetzen).

Butler macht's! Haftputzgips Rot verfügt über ausgezeichnete Hafteigenschaften auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen. Es empfiehlt sich dennoch eine Prüfung des Putzgrundes DIN V 18550 Abs. 9.2, insbesondere bei ungleichmäßig und unterschiedlich stark saugenden Mischuntergründen. Den Putzgrund von Staub und losen Teilen säubern und Verunreinigungen jeder Art beseitigen. Je nach Putzgrund sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich, etwa das Aufbringen von Betonkontakt Pro.

Butler macht's! Haftputzgips Rot von Hand in einem Arbeitsgang auftragen. Die Verarbeitung erfolgt üblicherweise einlagig. Bei größeren Putzstärken (bis max. 50 mm) und/oder bei Einsatz eines Armierungsgewebes kann einlagig in zwei Schichten oder zweilagig gearbeitet werden. Bei einlagiger Ausführung in zwei Schichten werden zunächst zwei Drittel der Gesamtputzlage aufgezogen. Nachdem ein ggf. erforderliches Armierungsgewebe glatt und faltenfrei eingebettet wurde, ist das restliche Drittel der Putzlage unmittelbar anschließend frisch-in-frisch aufzubringen. Wenn ausnahmsweise zweilagig geputzt werden muss, erste Putzlage in noch weichem Zustand aufkämmen. Nach vollständiger Austrocknung der ersten Putzlage Aufbrennsperre Pro auftragen und trocknen lassen. Zweite Putzlage in Richtung der Kammrillen aufbringen. Innendecken immer einlagig verputzen. Trennschnitte entlang Wandkanten, insbesondere Deckenanschluss ausführen.

Die Trocknungszeit beträgt mindestens einen Tag je mm Putzdicke. Sie kann sich je nach Witterungsverhältnissen auch verlängern. Nach Fertigstellung des Innenputzes ist ausreichende Querlüftung erforderlich, um überschüssige Feuchte durch Luftaustausch abzuführen.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

OBERFLÄCHEN:

Die vom Auftraggeber gewünschte Qualität der abgezogenen, geglätteten oder gefilzten Putzoberflächen sowie die geforderten Ebenheitstoleranzen werden im Leistungsverzeichnis eindeutig beschrieben. Um Missverständnisse zwischen Auftraggeber und Putzunternehmer zu vermeiden und einen objektiven Bewertungsrahmen für die Güte der Putzoberflächen zu schaffen, sollte in jedem Fall das Merkblatt Putzoberflächen im Innenbereich des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. herangezogen werden. Entsprechend den Qualitätsstufen sind die gewünschten Putzoberflächen (abgezogen, geglättet, gefilzt) bzw. die Oberflächengüte (Q1, Q2, Q3, Q4), erforderlichenfalls auch die Art und Ausführung festzulegen und vertraglich zu vereinbaren. Die Qualitätsstufen Q2 bis Q4 müssen immer zusammen mit der Ausführungsart der Putzoberfläche genannt werden, zum Beispiel Q2–geglättet. Zusätzlich sind die nachfolgenden Wandbekleidungen oder Anstriche und Beschichtungen explizit zu nennen. Eine allgemeine Benennung ist unzureichend.

Mit **Butler macht's! Haftputzgips Rot** lassen sich die Qualitätsstufen „Q1-Q3–abgezogen“ sowie „Q2-Q4–geglättet“ gemäß Merkblatt Putzoberflächen im Innenbereich ausführen. Bei Qualitätsstufe Q4 vollflächige Überarbeitung mit Spachtelgips, z.B. Superhaftspachtel, erforderlich. Für Q3 sollten und für Q4 müssen erhöhte Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 vertraglich vereinbart sein (Österreich: ÖNORM DIN 18202, Schweiz: SIA 414/10).

Für die Standardausführung der Putzfläche (Qualitätsstufe Q2) wird ein einmaliger vollflächiger Auftrag empfohlen. Frischmörtel nach dem Anspritzen mit dem Glätter verteilen und glätten. Auch erhöhte Anforderungen der Qualitätsstufe Q3 können erreicht werden. Je nach Untergrund die Oberflächen dafür etwa 40 bis 60 Minuten nach dem vollflächigen Anspritzen und ersten Glätten leicht anfeuchten und erneut glätten (Abstucken).

Für höchste Oberflächenanforderungen nach Qualitätsstufe Q4 sind in der Regel eine oder mehrere Spachtellagen erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die jeweils vorhergehende Lage ausgehärtet und vollständig ausgetrocknet ist. Eine Grundierung der jeweils vorhergehenden Lage mit Aufbrennsperre Pro wird empfohlen. Erst nach Austrocknung von Spachtelung und Aufbrennsperre kann die nächste Lage aufgebracht werden.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

WANDFINISH:

Der vollständig abgebundene und durchgetrocknete Putz ist als Untergrund für Tapeten und Malervliese sowie Anstriche mit Dispersions-, Latex-, Öl- oder Lackfarben geeignet. Keine Kalk- oder Wasserglasfarben verwenden. Vom Nachfolgegewerk ist ggf. eine auf den Untergrund und die spätere Beschichtung/Wandbekleidung abgestimmte Grundierung aufzubringen. Dies gilt auch bei Nachbesserungen und Reparaturspachtelungen. Für Tapezierarbeiten sind ausschließlich Kleister auf Basis reiner Methylcellulose zu verwenden (vgl. BFSMerkblatt Nr. 16). Insbesondere nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebetapeten, aber auch nach dem Aufbringen von Kunstharz- und Zelluloseputzen ist für eine rasche, fachgerechte und zugluftfreie Trocknung zu sorgen.

Unter Fliesen Mindestputzdicke 10 mm einhalten und Oberfläche keinesfalls filzen oder glätten, sondern nur abziehen. Putzfeuchte von maximal 1 Masse- Prozent beachten. Es können Verbundabdichtungen in den Beanspruchungsklassen 0 und A01 gemäß ZDB-Merkblatt aufgebracht werden.

ENTSORGUNG:

Die Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht mehr brauchbare Produkte können in zugelassenen Anlagen gemäß AVV-Abfallschlüssel 17 08 02 (Baustoffe auf Gipsbasis) bzw. 10 13 06 (andere Teilchen und Staub) verwertet werden. Beseitigung auf Deponien der Deponieklasse 1 und 2 gemäß Abfallablagereungsverordnung.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

Vorbereitung von Putzgründen					
Putzgrund	Hinweise	Putzdicke (mm)	Vorbereitung nach Beschaffenheit und Prüfung		
			B	A	T
Normalbeton	Gefügedicht, schwach saugend, Restfeuchte ≤ 3 Masse-%	Wand: 8 – 25	◦		
		Decke: 8 – 15	◦		
	Als Ortbeton, schalungsrau, Restfeuchte ≤ 3 Masse-%	Wand: 8 – 25	◦		
		Decke: 8 – 15	◦		
Leichtbeton	Haufwerksporig (Bims, Blähton)	8 – 25		◦	
	Gefügedicht ¹⁾	8 – 25	•		
Mauerziegel		8 – 25		◦	
Kalksandstein		8 – 25	◦	◦	
Porenbetonstein		8 – 25		•	
Misch-/Bestandsmauerwerk		8 – 25		◦	◦
Gips/-faserplatten		8 – 25	•		
Gips-Wandbauplatten	Aufräumen, entstauben	8 – 25		◦	
Putz, Kalk/-zement	Neuwertig	8 – 25	◦		◦
Putz, Gips/-kalk	Neuwertig	8 – 25		•	
Bestandsputz	Festhaftend, tragfähig	8 – 25		•	•
Hartschaumplatten	Putzbewehrung erforderlich	15 – 25	◦		
Schaumglasplatten	Putzbewehrung empfehlenswert	10 – 25			
HWL-/ML-Platten	Putzbewehrung erforderlich ²⁾	15			
Putzträger aus Metall	Herstellerhinweise und DIN 4121 beachten	15 – 25 über Putzträger			

B Betonkontakt Pro
 A Aufbrennsperre Pro
 T Tiefengrund LF Pro

- Vorbereitung in der Regel erforderlich
 - Bestimmung der Vorbereitung nach Prüfung des Putzgrundes
- 1) Verputzen von Wandelementen mit gefügedichteter Struktur nur nach eingehender Prüfung und Bestimmung der Kernfeuchtigkeit
- 2) Spritzbewurf bei labilen Untergründen DIN EN 13168



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

Bauphysikalische und technische Daten			
Leistungsmerkmal	Regelwerk	Anforderungen	Ergänzende Herstellerangaben
Gipsleicht-Putztrockenmörtel	DIN EN 13279-1 Abs. 4	B4/20/2	
Putzmörtelgruppe	DIN V 18550 Abs. 5.1	P IV	
Brandverhalten	DIN 4102 DIN EN 13501-1	A1, kein Beitrag zum Brand	
Brandschutz	DIN 4102-4, Abs. 3.1.6.3	10 mm Gipsputz ohne Putzträger ersetzen 10 mm Normalbeton	Randbedingungen nach Abs. 3.1.6 beachten
Feuerwiderstand von Stahlbetondecken	DIN 4102-4, Tab. 29	F60-A bei 15 mm Putzdicke F90-A bei 25 mm Putzdicke	Ab 15 mm Putzdicke Putzträger verwenden Anforderungen DIN 4102-4, insbesondere Abs. 3.1.6 beachten
Schallschutz	DIN 4109 Beiblatt 1 2.2.2.2	10 mm Gipsputz erhöhen flächenbezogene Masse der Wand um ca. 8,5 kg/m ²	Trennschnitt bei flankierenden Bauteilen erforderlich
Wärmeleitfähigkeit λ	DIN EN 13279-1 Abs. 5.1.4		0,28 W/mK
Biegezugfestigkeit	DIN EN 13279-1 Abs. 5.3	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Druckfestigkeit	DIN EN 13279-1 Abs. 5.3	$\geq 2,0$ N/mm ²	$\geq 3,0$ N/mm ²
Gehalt Calciumsulfat	DIN EN 13279-1 Abs. 5.3	$> 50\%$	
Haftzugfestigkeit	DIN EN 13279-1 Abs. 5.3	$\geq 0,1$ N/mm ²	$> 0,2$ N/mm ² (bei Bruch in Adhäsionszone)
Häusliche Feuchträume	DIN V 18550 Abs. 7.5.2	Geeignet *	
Kornfeinheit			max. 1,25 mm
Lagerung			ca. 3 Monate, trocken
Nassmörtel			ca. 1.250 l/t
Oberflächenqualität	DIN V 18550 Abs. 4.6		Q1-Q3-abgezogen Q2-Q4-geglättet ** strukturiert
Putzdicke	im Mittel	DIN V 18550 Abs. 7.3.2	10 mm, einlagig
	mind. punktuell	DIN V 18550 Abs. 7.3.2	5 mm, einlagig
	max. punktuell		50 mm
Rohdichte			ca. 875 kg/m ³
Schüttdichte			ca. 590 kg/m ³
Verarbeitungszeit			ca. 100 min
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ			ca. 5

* Merkblatt Ausführung von Verbundabdichtungen beachten

** Q4 mit Superhaftspachtel



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Haftputzgips rot

Materialbedarf			
Putzdicke (mm)	Verbrauch (kg/m ³)	Ergiebigkeit	
		(m ² /30 kg Sack)	(m ² /t)
10	ca. 0,8	ca. 3,75	ca. 125

Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Näherungswerte, die in der konkreten baulichen Situation fachgerecht zu prüfen sind. Endgültige Eigenschaften von Butler macht's! Produkten werden erst durch Verfestigung am Baukörper in Abhängigkeit von Planung, Ausführung und Baustellenbedingungen erreicht. Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, Normen, Richtlinien, handwerkliche Regeln und technische Hinweise sowie Ausführungsbestimmungen von Fremdherstellern bei kombinierter Anwendung mit Butler macht's! Produkten beachten.

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG:

Gefahrensymbol: Xi Reizend

Gefahrenhinweise: R 36 – Reizt die Augen.

Sicherheitsratschläge:

S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25 – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26 – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 46 – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Notruf +49 30 19240

HINWEISE:

Mit diesem Merkblatt vermitteln wir unseren Kenntnisstand über Verarbeitung und Anwendungsbereiche unserer Produkte am Bau. Da dort stets sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen vorzufinden sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien wiedergeben. Die Verarbeiter sind verpflichtet, Zweckmäßigkeit und Einsatzbereiche unserer Produkte im konkreten Bauprojekt fachgerecht unter Beachtung gültiger Normen zu prüfen.

